

## KH-Top

### Anwendungsgebiete

- Lösemittelhaltige Parkettversiegelung für normale Beanspruchung
- Geeignet für Dielen und Parkett, auch auf Fußbodenheizung im Renovierungsbereich

### Kurzcharakteristik

- Einkomponenten-Parkettversiegelung auf Alkydharz-Basis
- Physikalisch trocknendes, sauerstoff-härtendes, aromatenarmes System
- Geeignet für alle uns bekannten europäischen Holzarten
- Bei (Exoten-)Hölzern, die öl- oder wachshaltig sind, empfiehlt sich die Verwendung von **Universalgrund 2010**.

### Eigenschaften

- Befriedigende Abriebfestigkeit
- Gute Schleifbarkeit
- Gute Füllkraft

### Technische Daten

- Verbrauch: ca. 100-120 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag
- Trockenzeit: zwischen 24 und 48 Stunden pro Schicht, sie kann sich aber je nach Baustellenbedingungen wesentlich verlängern

### Verarbeitung

- **KH-Top** vor Gebrauch gut aufrühren!

#### Grundanstrich

- Grundieren Sie nur einwandfrei geschliffene, saubere und staubfreie Böden
- **KH-Top** mit der Versiegelungsrolle 250/12 oder 500/12 gleichmäßig auftragen und nach dem Trocknen (mindestens 24 Std.) zwischenschleifen (Kö. 120)

#### Deckanstrich

- Die beiden Deckanstriche mit der gleichen Versiegelungsrolle auftragen, wobei zwischen beiden Aufträgen mindestens eine Trockenzeit von 24 Std. liegen muss
- Liegen zwischen 1. und 2. Deckanstrich mehr als 48 Stunden, muss vorher zwischengeschliffen werden (Kö. 120)

### Verarbeitungshinweise

- Beachten Sie bitte, daß Schleifstaub von Öl-Kunstharz-Siegeln selbstentzündlich sein kann, auch von Altböden
- Die Trocknung von Öl-Kunstharzlacken kann sich durch Baustellenbedingungen und/oder durch sehr satten Auftrag wesentlich verlängern
- Die Versiegelung ist frühestens nach 24 Std. vorsichtig begehbar und frühestens nach einer Woche belastbar
- Bitte beachten Sie die allgemeinen Richtlinien zur Handhabung von Versiegelungssystemen

### Applikation

- 3 x rollen mit einem Zwischenschliff Körnung 120
- oder 2 x spachteln mit KH-Spachtelgrund (siehe Technisches Merkblatt) + 2 x rollen mit KH-Top

### Kennzeichnung

- UN-Nr. 1263
- Gefahrenhinweis: R 10, R 66,
- Sicherheitsratschläge: S 29, S 33, S 51
- GHS-CODE: KH1

### Glanzstufen

- halbmatt, glänzend

### Lieferform

- 10 Liter Gebinde

### Lagerbeständigkeit

- Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde



Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Versiegelung wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden. In diesem Zusammenhang beachten Sie immer die aktuelle Informationsmappe, die CTA-Broschüre und die Pflegeanweisung nach DIN 18356.

